Relatório de Abrasão

MP 0400E REV1

Part Number:

Lote: 2083601 **Material:** GUR 4152 **Cor:** Natural

Pedido: **Relatório Nº:** 49/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.
Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como liquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,929	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	22	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
( )Sim	(x)Não		
Responsável:	Micael Contó	(x)Sim	( )Não
		Setor	Data
		Qualidade	09/06/2025