

Part Number:
Lote: 21439

Cor: Preto

Pedido:
Relatório N°: 54/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,94	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	24	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
() Sim (x) Não		(x) Sim	() Não
Responsável:	Micael Contó		
		Setor Qualidade	Data 24/06/2025