

Part Number:

Lote: 21378
Pedido: Estoque

Cor: Preto
Relatório Nº: 52/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça



Corpo de prova



Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm ³)	0,941	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	22	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:

() Sim

(x) Não

Aprovado

Responsável:

Micael Contó

(x) Sim

() Não

Setor
Qualidade

Data
23/06/2025