

Part Number:
Lote: MD6013322505

Material: Reciclado **Cor:**
Pedido: **Relatório Nº:** 47/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm ³)	0,938	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	26	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
() Sim	(x) Não	(x) Sim	() Não
Responsável:	Micael Contó		
		Setor Qualidade	Data 28/05/2025