


Part Number:
Lote: 2045121 **Material:** 100% NOVO **Cor:** NATURAL

Pedido: **Relatório Nº:** 34/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.


Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm ³)	0,929	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	23	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
() Sim	(x) Não	(x) Sim	() Não
Responsável:	Micael Contó	Setor	Data
		Qualidade	09/05/2025