



Relatório de Abrasão < 35

MP 0400E REV1

Part Number:

Lote:TXAUNI0251Material:UTEC 6540Cor:Natural

Pedido:Relatório Nº: 40/25

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.
Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,922	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	29	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:

()Sim(x)Não

Responsável:Micael Contó

Aprovado

(x)Sim()Não

SetorQualidade

Data13/05/2025