


TRAVI		Relatório de Abrasão		MP 0400E REV1	
Part Number:					
Lote: 21017		Material: PE Ultra		Cor: Amarelo	
Pedido: 130233		Relatório Nº: 44/25			
Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922. Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como liquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.					
Peça			Corpo de prova		
					
Resultados					
Ensaio		RESULTADOS		Padrão	
Densidade (g/cm³)		0,932		0,922 a 0,942	
Abrasão (IA)		27		< 35	
Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.					
Desvio de Engenharia:				Aprovado	
() Sim (x) Não					
Responsável:		Micael Contó		(x) Sim () Não	
				Setor Data	
		Qualidade		23/05/2025	