

Part Number:

Lote: 21773
Pedido: 133998

Cor: Preto
Relatório N°:

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça



Corpo de prova



Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm ³)	0,927	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	17	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:

() Sim

(x) Não

Aprovado

Responsável:

Micael Contó

(x) Sim

() Não

Setor
Qualidade

Data
23/10/2025