

TRAVI												Relatório de Granulometria				TAB 010 - VER 00									
MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4													
PRODUÇÃO Kg / hora:		10		PRODUÇÃO Kg / hora:		30		PRODUÇÃO Kg / hora:		32		PRODUÇÃO Kg / hora:		32											
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO													
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:											
364,48		392,76		364,48		392,76		364,48		392,76		364,48		392,76											
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:											
364,52		442,85		364,48		442,82		364,51		442,56		364,54		442,85											
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:													
0,08				0,00				0,06				0,12													
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*													
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :													
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG										
04/08/2025	2137			04/08/2025	2140			04/08/2025	2140			04/08/2025	2141												
Critério de Aceitação Interno: <table><tr><td>Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo</td><td>Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.</td><td>Reprovado Acima de 10%.</td></tr><tr><td></td><td>Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.</td><td>O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.</td></tr></table>																Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.		Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.	INSPECTOR:		Micael Contó	
Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.																							
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.																							
DATA:		04/08/2025																							