Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:	8	PRODUÇÃO Kg / hora:	46	PRODUÇÃO Kg / hora:	33	PRODUÇÃO Kg / hora:	18
EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:
364,5	392,73	364,5	392,73	364,5	392,73	364,5	392,73
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:
364,53	442,77	364,59	442,69	364,52	442,85	364,65	442,6
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
0,06		0,18		0,04		0,30	
APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	

LOTES BIG BAGS :

DATA	BAG	DATA	BAG
08/08/2025	2145		

LOTES BIG BAGS :

DATA	BAG	DATA	BAG
08/08/2025	2050		

LOTES BIG BAGS :

DATA	BAG	DATA	BAG
08/08/2025	2050		

LOTES BIG BAGS :

DATA	BAG	DATA	BAG
08/08/2025	2048		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	08/08/2025