Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:	8	PRODUÇÃO Kg / hora:	30	PRODUÇÃO Kg / hora:	24	PRODUÇÃO Kg / hora:	33
EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:
364,43	392,75	364,43	392,75	364,43	392,75	364,43	392,75
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:
364,5	442,68	364,45	442,7	364,48	442,76	364,51	442,71
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
0,14		0,04		0,10		0,16	
APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	
LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :	
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
17/09/2025	2119			17/09/2025	2125			17/09/2025	2125			17/09/2025	2124		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	17/09/2025