

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	10/06/2025	Responsável:	Micael Contó	1
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
21284	PE ultra Amarelo 6mm	34,21	34,15	526,4

******	Padrão	>17	>17	>140
	VERDE = DE	NTRO DO PADRÃO <mark>VERMELH</mark>	O = FORA DO PADRÃO	