

## RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	11/11/2025	Responsável:	Micael Contó	]
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
2172772	GUR 4152	29,18	29,16	649,6

******	Padrão	>17	>17	>140			
VERDE = DENTRO DO PADRÃO <mark>VERMELHO</mark> = FORA DO PADRÃO							