

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	08/10/2025	Responsável:	Micael Contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUNK 0281	UTEC 6540	26,93	26,92	644,2
TXAUNF 0141	UTEC 6540	25,01	25	602,4

******	Padrão	>17	>17	>140			
VERDE = DENTRO DO PADRÃO <mark>VERMELHO</mark> = FORA DO PADRÃO							