

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	08/10/2025	Responsável:	Micael Contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
Retalhos AGI		31,28	31,27	523,2

******	Padrão	>17	>17	>140			
VERDE = DENTRO DO PADRÃO <mark>VERMELHO</mark> = FORA DO PADRÃO							