

## RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	24/10/2025	Responsável:	Micael Contó	1
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
MD075 707 2510	Reciclado	19,66	19,55	355,7
		1		
				<del> </del>
_				

******	Padrão	>17	>17	>140
	VERDE = DEN	ITRO DO PADRÃO <mark>VERMELH</mark>	O = FORA DO PADRÃO	