

## RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	24/10/2025	Responsável:	Micael Contó	1
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUNH0151	UTEC 6540	23,45	23,44	560,1

******	Padrão	>17	>17	>140			
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO							