RESULTADOS TESTE TRAÇÃO POLITRAV

DATA:	18/07/2025	Responsável:	Micael Contó

Lote	Material	Resultado (Kgf/cm²)	Resultado dureza shore	Padrão dureza		Padrão Tração valor minimo (Kgf/cm²)	Situação
72/25	TT 60 D	447,6	61	*55*	*65*	*287*	APROVADO
71/25	TT 90	421,5	90	*85*	*95*	*273*	APROVADO