RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL OL

DATA:	05/08/2025	Responsavel:	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
70/25	Tranyl OL	69,15	68,41	23,61	1,142	79
*******	Padrão	>50	>50		1,13-1,15	75-83

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO