



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	03/06/2025	Reponsavel :	Micael contó		
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Dureza (Shore D)
46/25	Technip (CP)	73,84	73,73	9	81
46/25	Technip (Peça)	86,06	82,38	32,38	84
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	75-85
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO					