



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	04/06/2025	Reponsavel :	Micael Contó		
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Dureza (Shore D)
47/25	Technip (CP)	79,69	79,61	15,17	81
47/25	Technip (Peça)	83,68	72,13	64,02	82
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	75-85
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO					