



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	11/06/2025	Reponsavel :	Micael Contó		
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Dureza (Shore D)
49/25	Technip 411	91,18	79,79	40,91	82
50/25	Technip 412	94,07	83,31	40,25	84
52/25	Technip 413	93,09	83,04	39,9	84
	Densidade				
49/25	1,144				
50/25	1,144				
52/25	1,145				
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	75-85
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO					