



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	12/05/2025	Representante:	Micael Contó		
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Dureza (Shore D)
43/25	TRANYL DM				
43/25	TECHNIP 411	83,06	76,76	38,32	83
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	75-85
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO					